JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 10

STUCCO cementizio

Stucco per pavimenti autolivellante per spessori fino a 8 mm

- Autolivellante
- Facilmente levigabile
- Applicabile con racla e con pompa
- Per spessori da 1 a 8 mm
- Adatto all'uso di sedie con rotelle
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Per interni
- GISCODE ZP 1/basso contenuto di cromo secondo il REG. CE 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 PLUS – a emissioni molto basse

Cod. art.:	**67491**, sacco di carta da 25 kg
Stoccaggio:	min 6 mesi nella confezione originale sigillata in un luogo fresco e asciutto.
Quantità di acqua:	ca. 6 l per un sacco da 25 kg
Consumo:	ca. 1,6 kg/m² per ogni mm di spessore.
Tempo di lavorazione:	ca. 25 min*
Calpestabile:	dopo ca. 3 ore*
Pronto per la posa:	dopo ca. 24-36 ore* con a max 3 mm di spessore, con 8 mm di spessore dopo 3 giorni*

* 20 °C, 65 % di umidità rel. e max 3 mm di spessore.

IMPIEGO: stucco cementizio autolivellante per spessori fino a 8 mm, per stuccatura e rasatura di massetti nuovi e preesistenti nel settore privato e commerciale, per sollecitazione normale. Particolarmente adatto per massetti in cemento e calcestruzzo. Adatto per la realizzazione di superfici di posa piane, molto assorbenti, per rivestimenti tessili, di design, in PVC/CV o linoleum in ambienti interni.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO: il sottofondo deve essere a norma, uniformemente asciutto, senza crepe, aspirante, piano, resistente alla pressione e alla trazione e privo di sostanze che ne potrebbero pregiudicare l'aderenza. L'umidità residua deve essere conforme alle disposizioni e/o corrispondere agli attuali standard tecnologici. Preparare il sottofondo con adeguati sistemi meccanici e aspirare. Secondo i requisiti e il tipo di sottofondo, trattare preventivamente con un primer idoneo, ad es. JK 01 o JK 02 (sabbiato) o JK 03.

LAVORAZIONE:
1. Miscelare 25 kg di stucco JK 10 con circa 6 litri d'acqua. Versare l'acqua fredda in un recipiente pulito. Unire la polvere mescolando energicamente e formando una massa fluida, densa e senza grumi. Tempo di lavorazione circa 25 minuti.
2. Versare il prodotto sul sottofondo preparato e distribuirlo uniformemente con una racla o una cazzuola per lisciatura. Terminare lo strato nello spessore desiderato, possibilmente in una sola fase di lavoro. Spessore minimo 1 mm per un fondo adatto alle sedie a rotelle. Su sottofondi non aspiranti applicare uno strato spesso almeno 1,5 mm.
3. Se si applicano più strati, lasciare asciugare completamente il prodotto, trattare con JK 01 e, dopo un tempo di essiccazione di almeno 2 ore (a 20°C e 65% di umidità rel.), applicare il secondo strato.

MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA: contiene cemento, a basso contenuto di cromo secondo il REG. CE 1907/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1. Il cemento reagisce con l'umidità creando un ambiente fortemente alcalino. Evitare dunque il contatto con la pelle e con gli occhi e, nel caso, lavare subito con acqua. In caso di irritazione cutanea e contatto con gli occhi, consultare un medico. Indossare i guanti protettivi. Indossare una maschera antipolvere durante la miscelazione. Il prodotto indurito e asciutto è innocuo dal punto di vista fisiologico ed ecologico. I requisiti per una buona qualità dell'aria dopo la posa del rivestimento sono: condizioni di posa a norma di legge e un sottofondi, primer e stucchi cementizi perfettamente asciutti.

SMALTIMENTO: raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti di carta completamente vuoti e senza residui sono riciclabili. Raccogliere i residui di prodotto, miscelare con acqua, fare indurire e smaltire come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.

12/2022