Scheda tecnica

Elastic028 **Markant PUR**

Rivestimento in PVC omogeneo a corsie

Materiale/struttura	
Struttura	PVC omogeneo
Superficie	Con orientamento, marmorizzato
Trattamento superficiale	PUR
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10581. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento	
Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore: **2,0 mm**	
Lunghezza: **ca. 20,0 m**	
Larghezza: **2,0 m**	
Tolleranza di larghezza	Non inferiore al valore nominale
Massa per unità di superficie	Valore nominale + 13 % / - 10 %
Tolleranza di lunghezza	Non inferiore al valore nominale
Differenza di spessore totale ammissibile	Valore medio: valore nominale + 0,15 mm/- 0,10 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,40 %

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	PVCJOKAPMA

Imballaggio	
Contenuto per rotolo	ca. 40 m²

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Elastic028 **Markant PUR**

Caratteristiche del prodotto	
Classe di utilizzo	23 residenziale - forte 34 commerciale - molto forte 43 industria leggera - forte
Contenuto di legante	Tipo II
Reazione al fuoco	B_{fl}-s1 G-NCS
Resistenza allo scivolamento	R9/DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	< 2 kV
Resistenza alla luce	≥ livello 6
Compatibilità sedie con rotelle	sì, sedia con rotelle di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza (m²xK/W) ca.	0,01/adatto al riscaldamento a pavimento
Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	4
Contenuto di pentaclorofenolo	Sotto il limite di misurabilità
Emissione di formaldeide	Non aggiunto
Peso superficiale (g/m²)	3.550
Contenuto di ftalato	Esente da ftalato
* Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.	





Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

10|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at