Untersuchungsbericht

W. & L. Jordan GmbH

Horst-Dieter-Jordan Straße 7-10

DE 34134 Kassel

contact	Bianca Hüttemann
department	Laboratory\Laboratory
phone	+49 (0) 521/ 543 - 495
fax	-
e-mail	bianca.huettemann@delcotex.de
date	19.02.2026

Untersuchungsbericht Nr. 26/465

Untersuchungsziel:	Textilien - Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren - Teil 2: Bestimmung der Probenzerstörung DIN EN ISO 12947-2:2017-03
Untersuchungsgut:	"Art. 732 811 Longlife, Geprägter Microfaser-Möbelstoff mit Aquaclean-Ausrüstung, 50% Polyester, 35% Polyacryl, 15% Polyamid, Breite ca. 140cm, ca. 410g/m²"
Probennahme:	durch den Auftraggeber
Auftraggeber	siehe Anschrift
Auftragsdatum:	30.01.2026
Auftragseingang:	02.02.2026
Prüfdatum:	06.02.2026

Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Objekt. Im Prüfbericht enthaltene Bewertungen und Interpretationen sind nicht Gegenstand der Akkreditierung. Durch Kooperationspartner durchgeführte Prüfungen sind mit einem ° gekennzeichnet. Alle Angaben, die der Kunde uns vorgibt, die ungeprüft übernommen werden und die so im Untersuchungsbericht wiedergegeben werden, sind auf der ersten Seite des Untersuchungsberichtes in Anführungsstriche gesetzt. Mitteilungen über den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen gegenüber werden nur bei Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung des Auftragstellers gemacht. Änderungen am Originaluntersuchungsbericht sind links am Rand mit einem senkrechten Strich gekennzeichnet und der Untersuchungsberichtsnummer wird ein Revisionsstand beigefügt. Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken oder die Veröffentlichung freier Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Prüfstelle zulässig. Restliches Untersuchungsgut wird nach 3 Monaten vernichtet. Bei den vorstehenden Spezifikationen/ Datenblättern / Prüfzeugnissen handelt es sich um Beschaffenheitsangaben und nicht um Garantien. Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht übernommen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.textillabor.eu).

Untersuchungsbericht Nr. 26/465

Angaben zur Durchführung

Methode:	**Textilien - Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren - Teil 2: Bestimmung der Probenzerstörung DIN EN ISO 12947-2:2017-03**
Messbedingungen:	
Prüfgerät:	Martindale-Scheuerprüfgerät
Reibmittel:	Wollgewebe
Nenndruck:	12kPa
Scheuerbelastung:	795 +/- 7g
Probenraumtemperatur:	20 +/- 2 °C
Rel. Probenraumfeuchte:	65 +/- 4%
Anzahl der Beobachter:	2
Anzahl der Proben:	4
Beobachtungstechnik:	8-fache Vergrößerung
Schaum:	Ja
Flächengewicht:	ca. 376,92g/m²
Zustand:	Neuzustand
Prüfmittelnummer:	PN-Nr. 889048

Prüfergebnis

"Art. 732 811 Longlife, Geprägter Microfaser-Möbelstoff mit Aquaclean-Ausrüstung, 50% Polyester, 35% Polyacryl, 15% Polyamid, Breite ca. 140cm, ca. 410g/m²"

	Anzahl der Touren bis zur Abscheuerung
Probe 1	>100.000
Probe 2	>100.000
Probe 3	>100.000
Probe 4	>100.000
Ergebnis	>100.000

*Die Endbenotung bezieht sich auf die Änderung der Farbe, unter Verwendung des Graumaßstabes nach ISO 105-A02.
Note 1 = starke Veränderung der Farbe bis Note 5 = keine Veränderung der Farbe.

i.A. Bianca Hüttemann
Labor/Laboratory
DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG
Als verbindlich gelten nur die Angaben im unterzeichneten Prüfbericht.