Scheda tecnica

Pavimenti di design naturali

833 XploraPROVE

Pavimento di design naturale

Materiale / struttura	
Struttura di un elemento	Strato superiore: overlay resistente
	Strato intermedio: Organic Rigid Coreboard Black (ORCB): pannello portante in fibra di legno ad alta densità
	Strato di controbilanciamento: pellicola resistente all'umidità
Superficie	NP-**N**ormal**P**lank | (Listone Normal) WP-**W**ide**P**lank (Listone Wide), bisellatura V4
	MT-**M**ega**T**iles, bisellatura V4+1
Trattamento superficiale	WF → **W**oodGrain **F**inish/pori del legno opachi
	NF → **N**atural Authentic **F**inish/sincroporo opaco
	WT → smooth**T**iles**F**inish/pori delle piastrelle opachi
Sistema di giunzione	Sistema di posa DuoConnectAqua+
Possibilità di posa	Posa flottante o posa incollata su tutta la superficie

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13329. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate conformemente alla normativa sui pavimenti laminati.

Dimensioni del singolo elemento	
Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore: **7,8 mm**	
Lunghezza: **1.292,0 mm**	
Larghezza: **193,0/246,0/327,0 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile dello strato superiore	≤ 0,10 mm riferito al valore nominale
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 0,20 mm
Differenza di lunghezza ammissibile dello strato superiore	≤ ± 0,3 mm/m, riferito al valore nominale
Differenza ammissibile dello spessore dell'elemento	≤ 0,50 mm riferito al valore nominale
Differenza di altezza tra elementi uniti	≤ 0,15 mm
Apertura fughe tra elementi uniti	≤ 0,20 mm
Curvatura bordi dello strato superiore	≤ 0,30 mm/m
Planarità dell'elemento	Larghezza concava: ≤ 0,15 % convessa: ≤ 0,20 % lunghezza concava: ≤ 0,50 % convessa: 1,00 %

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design naturali

833 XploraPROVE

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	33
Reazione al fuoco	B_{fl} s1 L-NCS
Resistente all'acqua 72 h secondo ISO 4760	Valutazione qualitativa dopo l'asciugatura > 3 Valutazione quantitativa dopo l'asciugatura ≤ 0,3 mm Nessun passaggio di acqua
Resistenza all'abrasione	AC5
Resistenza all'urto	Sfera piccola ≥ 70 mm, sfera grande ≥ 750 mm
Resistenza alle macchie	Gruppi 1 e 2: grado 5 / gruppo 3: grado 4
Resistenza allo spostamento di un mobile con piedi di sostegno	Nessun danno visibile al controllo con piede di tipo 0
Compatibilità sedie con ruote	Compatibile (sedia con ruote di tipo W)
Resistenza alla luce	Scala di grigio > 4
Indentazione con carico costante	< 0,05 mm
Resistenza allo scorrimento	DS
Emissione di formaldeide	E1
Rigonfiamento senso spessore	≤ 7,0 %
Resistenza termica ((m²xK)/W)	0,051 adatto al riscaldamento a pavimento
Conducibilità termica (W/(mxK))	0,13

Imballaggio


Contenuto per confezione	1,994 / 2,542 / 2,534 m²
Contenuto per pallet	111,66 / 114,39 / 101,36 m²
Numero di elementi per confezione	8 / 8 / 6 pz.
Confezioni per pallet	56 / 45 / 40 pz.

Dati generali del prodotto

Dichiarazione di prestazione	PAR1652027-EG084

Certificazioni

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel : DE / 035 / 009











Duo
ConnectAQUA+







Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®

INKU