Scheda tecnica

Pavimenti di design 555 Wooden Styles

Rivestimento design da incollare



Codice articolo:	5701 | 5702 | 5703 | 5704 | 5705 | 5706 | 5707 | 5708

Materiale / struttura	
Struttura	Mat. portante: PVC eterogeneo
Superficie	Diversi effetti legno con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU sincroporo
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie

04|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design 555 Wooden Styles

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 2,5 mm	
Lunghezza: 1.524,0 mm	
Larghezza: 228,6 mm	
Spessore dello strato di usura: 0,55 mm	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm> 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm> 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,25 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/33/42
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	< 2 kV
Resistenza dei colori	≥ livello 6
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,02 m² x K/W compatibile con riscaldamento a pavimento
Isolamento acustico	ca. 2 dB
Contenuto di pentaclorofenolo	Sotto il limite di misurabilità
Emissione di formaldeide	E1
Peso superficiale	4.520 g/m²
Contenuto di ftalato	Senza ftalati

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

04|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design 555 Wooden Styles

Raccomandazioni sulla colla

Produttore	Colla	Dentatura	Consumo
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 kg/m²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m²

Imballaggio

Contenuto per confezione da 52	3,484 m²
Contenuto per pallet da 52	222,97 m²
Elementi per confezione da 52	10 pezzi
Confezioni per pallet da 52	64 pezzi

Dati generali del prodotto

Numero DoP	LVTDESIGN5

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a influire sulla naturale alterazione cromatica dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica aggiornata, disponibile alla pagina www.jordanshop.de.



04|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at