JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 31 NOVITÀ

RESINA DI COLATA SILICATICA BICOMPONENTE

Resina di colata per la riparazione delle fessure e per incollare binari e profilati

- Inodore
- Tempo di attesa ridotto
- Riverniciabile in poco tempo
- Non richiede uno sbattitore
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- GISCODE RU I - senza solventi
- EMICODE EC I PLUS – emissioni molto basse

Cod. art.: **173331**, 2x300 ml
Stoccaggio: min 12 mesi Conservare al fresco. Proteggere dal gelo.
Consumo: secondo l'applicazione
Rapporto di miscelazione: 1:1 (volume)
Durata limite di lavorabilità: 5 – 8 min*
Tempo di lavorazione: 10-13 min*
Temp. di lavorazione.: 10 –25 °C
Calpestabile: dopo ca. 45 min*
Indurimento: dopo ca. 24 ore*

* 20° C, 65% di umidità rel.

IMPIEGO:
Resina di colata inodore e versatile, per la riparazione rapida di fessure, per incollare binari e riempire la resinificazione dei sottofondi, per interni ed esterni.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:
Il sottofondo o la superficie delle parti da unire deve essere stabile, asciutto, pulito e privo di qualsiasi sostanza che ne possa pregiudicare l'aderenza (sporco, olio, grasso). Aspirare accuratamente la polvere.

LAVORO PRELIMINARE:
Le parti da incollar devono essere pulite e asciutte. Aprire le crepe, praticare dei tagli perpendicolari ogni 20 cm e inserire il raccordo ondulato.

LAVORAZIONE:
1. Versare il contenuto del flacone del comp. A nel flacone del comp. B e chiudere bene. Agitare intensamente per 20 secondi.
2. Per le applicazioni liquide, usare il prodotto entro 3 minuti. Per le fughe più larghe o per il lavori di incollaggio, fare indurire leggermente il prodotto, ad es. attendendo per 3 minuti, e poi applicarlo velocemente. Tenere conto che i tempi di lavorazione sono brevi.
3. Sabbiare la resina applicata mentre è ancora umida con sabbia silicea da 0,3 – 0,8 mm. Dopo l'indurimento aspirare la sabbia non aderente.

MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA:
GISCODE RU 1 – senza solventi. Non infiammabile. Comp. A: nessuna caratteristica di pericolosità. Comp. B: contiene difenilmetandiisocianato (MDI). Nocivo per la salute se inalato. Irritante per gli occhi, l'apparato respiratorio e per la pelle. I vapori MDI inalabili potrebbero essere cancerogeni. Nocivo per la salute: pericolo di seri danni alla salute in caso di inalazione prolungata. Sensibilizzazione in seguito a inalazione e contatto con la pelle. Durante l'applicazione arieggiare bene e usare una crema protettiva per le pelle, guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle, lavare subito con abbondante acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare subito con acqua e consultare un medico. Osservare, tra l'altro, le disposizioni dell'ordinanza sulle sostanze pericolose (GefStoffV), le misure precauzionali/avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta, la scheda tecnica di sicurezza, le informazioni sui gruppi di prodotti e le istruzioni per l'uso campione dell'associazione professionale Bau-BG per i prodotti con GISCODE RU 1. Dopo l'indurimento il prodotto è inodore e innocuo dal punto di vista ecologico e fisiologico.

SMALTIMENTO:
Raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.

JOKA® INKU

09/2024