PRODUKTDATENBLATT
JK 106 ParSonic
3 mm

Produktbeschreibung und Anwendung:

Hochwertige trittschallmindernde und entkoppelnde Unterlage aus mineralischen Füllsstoffen mit dimensionsstabilem Strukturvlies zur vollflächigen Verklebung unter Mehrschichtparkett sowie zur schwimmenden Verlegung unter Laminat oder geeignetem Mehrschichtparkett.

- geringe Aufbauhöhe
- Trittschall-/Gehschallmindernd
- entkoppelnd
- stabilisierend
- spannungsabbauend
- atmungsaktiv
- geeignet auf Warmwasserfußbodenheizung

www.blauer-engel.de/uz156





Technische Daten:

Allgemeine Produktdaten	
Material	Mineralfüllstoffe und Polyurethanbinder
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-158.10-50
Materialdicke	3 mm (+/- 0,15 mm)
Plattenbreite	50 cm (+/- 1,00 mm)
Plattenlänge	75 cm (+/- 15,00 mm)
Flächengewicht	3,0 kg/m² (+/- 0,15 kg/m²)
Brandverhalten	B_{fl}-S1 nach DIN EN 13501-1 (ohne Oberbelag)
Verpackungseinheit	16 Platten im Paket, 6 m²

Eigenschaften / Property	Wert / Value Unterlage	Einheit / Unit	Prüfverfahren / test methods
Trittschallminderung	ca. 18	dB	DIN EN 16251-1 (Messung unter Parkett 10 mm)
Druckfestigkeit	bis zu 80	kPa	angelehnt an DIN EN 826
Dynamische Druckfestigkeit	> 2.500.000	Zyklen	angelehnt an DIN EN 16354:2019-01
Statische Druckfestigkeit	bis zu 20	kPa	angelehnt an DIN EN 16354:2019-01
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit	~ 1,35	mm	DIN EN 16354:2019-01
Wärmedurchlasswiderstand	0,01	m² K/W	DIN EN 16354:2019-01 R darf max. 0,15 m² K/W im Gesamtsystem auf Warmw.-FBH betragen
Stoßbeanspruchung	~ 850	mm	DIN EN 16354:2019-01 Messung unter Normlaminat EPLF, 7 mm

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit! Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen Gegebenheiten sind nicht bekannt und müssen durch einen Fachmann überprüft und der Aufbau ggf. angepasst werden.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

PRODUKTDATENBLATT
JK 106 ParSonic
3 mm

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss der VOB DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ entsprechen, somit eben, fest, rissfrei, trocken, sauber, saugfähig sowie druck- und zugfest sein. Trennende Substanzen, Lacke, Wachs, Öle, Rost, Gipsspuren oder anderweitige Haftfestigkeit beeinträchtigende Stoffe müssen entfernt werden. Zement- und Calciumsulfatestriche müssen angeschliffen und abgesaugt werden. Der Restfeuchtegehalt des Untergrundes darf entsprechend geltender Normen und Regeln des Fachs die vorgegebenen Grenzwerte nicht übersteigen. Den Untergrund entsprechend den geltenden Normen und Regeln des Fachs prüfen und bei Mängeln Bedenken anmelden. Vor der Verlegung der JK106 den Untergrund gründlich absaugen,ggf. grundieren und spachteln.

Verlegung:

(1) Vor der Verlegung die Platten mind. 24 Stunden in den zu verlegenden Räumen akklimatisiern lassen.
(2) Platten im Halbverband quer zur Verlegerichtung, der nachfolgenden Parkettverlegung, verlegen und keine Kreuzfugen entstehen lassen. Platten mit Trapezmesser zuschneiden. Zu allen aufgehenden Bauteilen 3 mm Abstand einhalten.
(3) Die zugeschnittenden Platten aus der Fläche aufnehmen und mit einen geeigneten Parkettklebstoff mit dem Untergrund verkleben.
(4) Einlegezeit des Klebstoffs nicht überschreiten und auf gute Benetzung der Plattenunterseite achten. Die Platten in das frische Kleberbett einlegen und vollflächig gut anwalzen oder andrücken.
(5) Verlegte Fläche vor dem Kleben des Parketts 12 – 24 Stunden trocknen lassen

Vorsichts- und Sicherheitshinweise:

Die Unterlage selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Auf Warmwasserfußbodenheizungen müssen Bodenbeläge den Vorgaben der DIN EN 1264 entsprechen. Nicht geeignet im Außen- und Nassbereich. Die Auswahl des Klebstoffes richtet sich nach der Parkett- bzw. Holzart. Keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktdatenblättern der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

Arbeitsschutz:

Die JK 106 erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen.

Entsorgung:

Verschnittreste sowie Verbundreste aus Oberboden und Unterlage sind Gewerbe- und Baustellenabfälle und sind gemäß der örtlichen Abfallrichtlinien zu entsorgen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit! Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen Gegebenheiten sind nicht bekannt und müssen durch einen Fachmann überprüft und der Aufbau ggf. angepasst werden.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de