JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 15

STUCCO resistente

Stucco cementizio resistente a grana fine per strati di qualunque spessore

- Resistente
- Per interni
- Breve tempo di asciugatura
- Per spessori a piacere
- Adatto all'uso di sedie con rotelle
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- GISCODE ZP 1/a basso contenuto di cromo secondo il REG. CE 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 Plus – emissioni molto basse

Cod. art.: **178116**, sacco di carta da 12,5 kg
Stoccaggio: min 12 mesi nella confezione originale sigillata in un luogo fresco e asciutto.
Quantità di acqua: ca. 3,25– 3,5 l per un sacco da 12,5 kg
Consumo: ca. 1,5 kg/m² per ogni mm di spessore.
Tempo di lavorazione: ca. 10 min*
Calpestabile: dopo ca. 1 ore*
Pronto per la posa: dopo ca. 2 ore*

* 20° C, 65 % di umidità rel.

IMPIEGO: stucco cementizio a presa rapida a grana fine, resistente, di qualità, per strati fino a 10 mm, con sabbia silicea per strati di qualunque spessore, per la realizzazione di sottofondi pronti per la posa di rivestimenti e parquet nel settore privato e commerciale, per sollecitazione normale ed elevata. Particolarmente adatto per la stuccatura e la ristrutturazione di scale e aree di passaggio, per riempire fori e livellare le irregolarità su tutti i comuni sottofondi in ambienti interni. Applicabile anche "a zero".

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO: il sottofondo deve essere a norma, asciutto, senza crepe, aspirante, piano, resistente alla pressione e alla trazione e privo di sostanze che ne potrebbero pregiudicare l'aderenza. L'umidità residua deve essere conforme alle disposizioni e/o corrispondere agli attuali standard tecnologici. Preparare il sottofondo con adeguati sistemi meccanici e aspirare. Secondo i requisiti e il tipo di sottofondo, trattare preventivamente con un primer idoneo, ad es. JK 01 o JK 02 (sabbiato) o JK 03. Specialmente prima dell'incollaggio del parquet con JK 24 su sottofondi compatti o non resistenti ai plastificanti, prima dei lavori a spatola, applicare JK 02 e sabbiare.

LAVORAZIONE:
1. Miscelare 12,5 kg di stucco JK 15 con circa 3,25– 3,5 litri d'acqua. Per quantità parziali utilizzare ca. 260-280 ml d'acqua per 1 kg di polvere. Versare l'acqua fredda in un recipiente pulito. Unire la polvere mescolando energicamente e badando che non si formino grumi. Per strati di spessore superiore a 10 mm è possibile aggiungere sabbia silicea asciutta (con 20 % grana 0,7 –1,2 mm). Tempo di lavorazione circa 10 minuti.
2. Applicare uniformemente la massa sul sottofondo con la cazzuola, fino allo spessore desiderato.
Spessore minimo 1 mm per un fondo adatto alle sedie a rotelle. Su sottofondi non aspiranti applicare uno spessore minimo di 1,5 mm. Prima di applicare uno stucco autolivellante, si raccomanda di trattare con un primer adeguato, come JK 01.
3. Se si applicano più strati, lasciare asciugare completamente il prodotto, trattare con JK 01 e, dopo un tempo di essiccazione di almeno 2 ore (a 20°C e 65% di umidità rel.), applicare lo strato successivo.

MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA: contiene cemento, a basso contenuto di cromo secondo il REG. CE 1907/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1. Il cemento reagisce con l'umidità creando un ambiente fortemente alcalino. Evitare dunque il contatto con la pelle e con gli occhi e, nel caso, lavare subito con acqua. In caso di irritazione cutanea e contatto con gli occhi, consultare un medico. Indossare i guanti protettivi. Indossare una maschera antipolvere durante la miscelazione. Il prodotto indurito e asciutto è innocuo dal punto di vista fisiologico ed ecologico. I requisiti per una buona qualità dell'aria dopo la posa del rivestimento sono: condizioni di posa a norma di legge e un sottofondi, primer e stucchi cementizi perfettamente asciutti.

SMALTIMENTO: raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti di carta completamente vuoti e senza residui sono riciclabili. Raccogliere i residui di prodotto, miscelare con acqua, fare indurire e smaltire come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.

09/2024