JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 31

RESINA COLATA E RESINA ADESIVA

Colla a 2 componenti per il ripristino di crepe

- per lavori di riparazione e incollaggio
- per diversi materiali
- asciuga rapidamente
- consistenza viscosa
- per interni ed esterni

Cod. art.:	**39519**, 1 kg di resina / 30 g di indurente
Consumo:	secondo l'applicazione
Conservazione:	12 mesi nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal gelo.
Tempo di presa	circa 30 min*

* Temperatura 20°C, umidità relativa 65%

APPLICAZIONE Colla a due componenti per il ripristino di crepe, adatta per massetto, cemento, pietra o per incollare metallo e listelli per chiodi.

PREPARAZIONE DEL FONDO Il fondo deve essere a norma, resistente, pulito e senza strati di separazione o residui di materiali che potrebbero comprometterne l'aderenza.

LAVORI PRELIMINARI I pezzi da incollare devono essere puliti e asciutti. Aprire le crepe, incidere in senso perpendicolare ogni 20 cm e inserire i fermi meccanici.

LAVORAZIONE Miscelare a fondo resina e indurente. Riempire le crepe con resina colata e spargere uniformemente sabbia quarzosa con grana da 0,2–0,8 mm sul prodotto fresco. Non caricare le crepe prima del completo indurimento.

MISCELA 100 g di resina, 3 g di indurente
2 cm di indurente estratto dal tubetto corrispondono a circa 3 g.
Durata di lavorabilità: 10 minuti.

SUGGERIMENTO Miscelare piccole quantità di resina colata fuori dal recipiente su una base adeguata.

AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA Comp. A: Contiene stirene. Infiammabile. Comp. B: Contiene perossido di benzoile/Xi: "irritante"/ O: "comburente". Pericolo d'incendio in caso di contatto con sostanze infiammabili. Può causare incendi. Possibile sensibilizzazione in caso di contatto con la pelle. Vale per entrambi i componenti: Irritante per gli occhi, gli organi respiratori e la pelle. Ventilare a fondo durante la lavorazione. Usare crema, guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, lavare a fondo con abbondante acqua e sapone. Osservare inoltre: l'ordinanza sulle sostanze pericolose (GefStoffV), le avvertenze di pericolo e sicurezza riportate sull'etichetta della confezione, la scheda tecnica di sicurezza. Dopo l'applicazione, per alcuni giorni si può avvertire il tipico odore intenso di stirene. Dopo l'indurimento, il prodotto è inodore è innocuo dal punto di vista ecologico e fisiologico.

SMALTIMENTO Raccogliere e utilizzare i residui di prodotto. Non disperdere nella rete fognaria, nell'acqua di falda o nel terreno. I recipienti in metallo vuoti e senza residui/gocce di prodotto e i recipienti di plastica dell'indurente sono riciclabili [Interseroh]. I contenitori con residui fluidi e il prodotto liquido rimanente vanno smaltiti
tra i rifiuti speciali. I contenitori con residui induriti vanno smaltiti tra i rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano su una serie di analisi e di esperienze pratiche. Le combinazioni dei materiali utilizzati e le condizioni di lavorazione, tuttavia, non possono essere influenzate o controllate da noi in ogni singolo caso. La qualità del vostro lavoro dipende da una corretta valutazione tecnica delle condizioni sul luogo di lavorazione e dall'uso conforme del prodotto. Osservare le istruzioni di posa del costruttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le edizioni precedenti.

05/2019