Technisches Datenblatt

Jokalino

Linoleumbelag in Bahnen



Artikelnummer(n):	1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1007 | 1011
	1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018
	1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1413

Material / Aufbau

Aufbau	Linoleum auf Juteträger
Aussehen der Oberfläche	marmoriert
Oberflächenbehandlung	Topshield Pro
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PVCJOKALE2

Verpackung

Inhalt pro Rolle	ca. 66 m²

02|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Jokalino

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 24011. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung		Toleranzen
Stärke:	**2,5 mm**	
Länge:	**ca. 33,0 m**	
Breite:	**2,0 m**	
Zulässige Breitenabweichung		Keine Abweichung unter die Nennwerte
Zulässige Abweichung der Flächenbezogenen Masse		Nennwert ± 0,10 %
Zulässige Abweichung der Dicke der Deckschicht		Nennwert ± 0,10 mm
Zulässige Längenabweichung		Keine Abweichung unter die Nennwerte
Zulässige Abweichung der Gesamtdicke		Nennwert ± 0,20 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23 / 34 / 43
Brandverhalten	C_{fl} s1, G, CS
Rutschhemmung	R9 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	≤ 2 kV
Lichtechtheit	Methode 3: Stufe 6
Stuhlrollenversuch	Geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,15 mm
Chemikalienbeständigkeit	Beständig*
Wärmeleitfähigkeit	0,17 W/m K geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	≤ 5 dB
Formaldehydemission	E1
Flächengewicht	2.900 g/m²
Phthalatgehalt	Phthalatfrei

*Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen.



02|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU