Scheda tecnica

Jokalino

Rivestimenti in linoleum a strisce



Codice articolo:	1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1007 | 1011
	1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018
	1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1413

Materiale / struttura

Struttura	Linoleum su supporto di iuta
Superficie	marmorizzata
Trattamento superficiale	Topshield Pro
Possibilità di posa	Incollata su tutta la superficie

Dati generali del prodotto

Numero DoP	PVCJOKALE2

Imballaggio

Contenuto per rotolo	ca. 66 m²

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

02|2024

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Jokalino

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 24011. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni		Tolleranze
Spessore:	**2,5 mm**	
Lunghezza:	**ca. 33,0 m**	
Larghezza:	**2,0 m**	
Differenza di larghezza ammissibile		Nessuna tolleranza al di sotto dei valori nominali
Differenza di massa riferita alla superficie ammissibile		Valore nominale ± 0,10 %
Differenza di spessore dello strato superiore ammissibi		Valore nominale ± 0,10 mm
Differenza di lunghezza ammissibile		Nessuna tolleranza al di sotto dei valori nominali
Differenza di spessore totale ammissibile		Valore nominale ± 0,20 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23 / 34 / 43
Reazione al fuoco	C_{fl} s1, G, CS
Coeff. dinamico di attrito	R9 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	≤ 2 kV
Resistenza alla luce	Metodo 3: livello 6
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,15 mm
Resistenza ai prodotti chimici	Resistente*
Conducibilità termica	0,17 W/m K comp. con riscaldamento a pav. ad acqua calda
Isolamento acustico	≤ 5 dB
Emissione di formaldeide	E1
Peso superficiale	2.900 g/m²
Contenuto di ftalato	Esente da ftalato

* Nessuna modifica delle caratteristiche del materiale in caso di breve contatto con acidi diluiti, oli e grassi. Non resistente ai prodotti alcalini in caso di contatto prolungato.



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

02|2024

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU