SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Sottopavimento isolante JK 110
- Calpestio -

Descrizione del prodotto e applicazione
Sottopavimento isolante elastico di qualità per pavimenti in tessuto e materiale elastico o parquet prefinito, da incollare.

- Difficilmente infiammabile, B_{fl-S1}
- Facile da posare, facile da tagliare
- Altezza ridotta, elevato comfort al camminamento
- Elasticità durevole, resistenza all'invecchiamento
- Adatto al riscaldamento a pavimento e alle sedie con rotelle
- Completamente riciclabile

Dati tecnici

Dati generali del prodotto	
Materiale	Granulato agglomerante di espanso e sughero PUR Ritardante di fiamma
Autorizzazione dell'ispettorato	Z-158. 10-6
Spessore del materiale	3 mm
Larghezza rotolo	1 m
Lunghezza rotolo	20 m
Peso superficiale	1,46 kg/m²
Reazione al fuoco	B_{fl-S1} secondo DIN EN 13051

Proprietà / Property	Valore / Value Sottofondo	Unità / Unit	Metodi di prova / Test methods
Attenuazione del rumore da calpestio / impact sound	fino a 18	dB	secondo DIN 52210 Attenuazione del rumore da calpestio senza rivestimento
Trasmittanza / Thermal resistance	~ 0,05	m² K/W	secondo DIN 52612 In caso di riscaldamento a pavimento può essere max 0,15 m² K/W nell'intero sistema
Resistenza alla trazione	0,90	N/mm²	secondo DIN EN ISO 1798
Allungamento alla rottura	20	%	secondo DIN EN ISO 1798
Tensione di compressione con 25% di deformazione	1,20	N/mm²	DIN EN ISO 3386-2
Resistenza termica	da -40 a 115	°C	
Densità apparente	488	kg/m³	

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Sottopavimento isolante JK 110
- Calpestio -

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere conforme al regolamento VOB DIN 18365 “Lavori di rivestimento di pavimenti”, pertanto deve essere piano, stabile, senza fessure, asciutto e pulito. Rimuovere eventuali sostanze come vernice, cera, olio, ruggine, tracce di gesso o qualunque prodotto che possa compromettere l’adesività. I massetti in cemento e solfato di calcio devono essere levigati e aspirati. Il contenuto di umidità residua del sottofondo non deve superare i valori limite previsti dalle norme e dai regolamenti specifici del settore. Controllare il sottofondo secondo le norme e i regolamenti vigenti e segnalare eventuali dubbi. Prima della posa di JK 110, aspirare accuratamente il sottofondo e trattare con impregnante o spatola all’occorrenza. Trattare con primer e rasature JOKA secondo il sottofondo o il campo di applicazione.

Lavorazione
(1) Attendere almeno 24 ore per portare JK 110 a temperatura ambiente (nel locale in cui è prevista la posa).
(2) Stendere le strisce del fondo parallelamente alla direzione di posa prevista per il rivestimento del pavimento badando che le giunture risultino sfalsate di almeno 20 cm e tagliare a misura. Tagliare all’occorrenza le giunture terminali e longitudinali. Per il parquet, posare le strisce in senso perpendicolare al senso di posa del pavimento.
(3) Posare le strisce secondo le regole tecniche per la posa dei rivestimenti per pavimento e del parquet. Osservare le schede tecniche delle colle utilizzate.
(4) Incollare il pavimento non prima di 24 - 48 ore dalla posa del fondo. Le giunture del pavimento devono essere parallele, ma sfalsate di almeno 20 cm rispetto a quelle del fondo.

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza
Il prodotto può essere stoccato per circa 1 anno, lontano dai raggi diretti del sole o dagli agenti atmosferici. Il prodotto è innocuo per l'ambiente e dal punto di vista tossicologico. Osservare le istruzioni sulla protezione del lavoro e dell’ambiente, riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati per la posa. La resistenza dei rivestimenti alle sedie con rotelle e all’indentazione può variare secondo i sottopavimenti isolanti. Malgrado le ottime proprietà di resistenza alla pressione e ritorno elastico di JK 110, non si può escludere la formazione di impronte visibili o permanenti sui rivestimenti in tessuto o materiale elastico. Se si utilizzano sedie con rotelle, si raccomanda l’uso dei tappetini protettivi JOKA.

Protezione del lavoro
JK 110 non richiede particolari misure di protezione del lavoro.

Smaltimento
I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU