
Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Stabil
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	40 % PA / 60% PP
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m^2)	Einschichter
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 1.100
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,5
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,15*
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 21
Lichtechtheit ISO 105 B02	> 5
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	$< 1 \times 10^7$
Lieferbare Breite	ca. 200 cm
Rückenausstattung	Einschichter
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,12
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-443
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).





*

Hz:	125	250	500	1000	2000	4000
αs:	0,01	0,04	0,08	0,15	0,24	0,36