Scheda tecnica

CV Wood & Stone 22 **Ragusa**

Pavimento in CV



Codice articolo:	5410 | 5411 | 5412 | 5413 | 5414
	5415 | 5416 | 5417 | 5418 | 5474
	5475 | 5479 | 5480 | 5482

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni



Numero DoP: CVRAGUSA4/5

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

CV Wood & Stone 22 **Ragusa**

Materiale / struttura

Classe residenziale	-	
Classe commerciale	32	
Classe industriale	41	
Spessore totale (mm) ca.	2,90	
Strato di usura (mm) ca.	0,40	
Rivestimento superficiale	PU	
Peso superficiale (g/m²) ca.	1.950	
Larghezze disponibili (cm)	400 + 500	
Sottofondo	Sottofondo in fibra tessile Tecbac	
Motivo completo L x P (cm)	100 x 100	Colore: 5416
	100 x 150	Colore: 5474, 5475, 5479, 5480, 5482
	200 x 100	Colore: 5410, 5412
	200 x 150	Colore: 5411, 5413, 5414, 5415, 5417, 5418

Caratteristiche del prodotto

Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	16
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,40
Resistenza all'indentazione statica (mm)	≤ 0,20
Riscaldamento a pavimento	Adatto al riscaldamento a pavimento
Resistenza alla luce	≥ 6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	Nessuna modifica delle caratteristiche del materiale in caso di breve contatto con acidi diluiti, oli e grassi.
Compatibilità sedie con rotelle	Compatibile (sedia con rotelle di tipo W)
Classe di reazione al fuoco	B_{fl}-s1
Resistenza allo scivolamento	R10/DS
Trasmittanza ca.	0,025 m²xK/W
Esente da ftalato	Sì
Contenuto di legante	Gruppo usura T
Garanzia	10 anni (commerciale)

Tolleranze

Differenza di lunghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at