JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 15

LIVELLANTE stabile

Livellante cementizio stabile a grana fine per strati di qualsiasi spessore

- resistente
- per interni
- indurimento rapido
- diversi spessori
- adatto alle sedie con rotelle
- adatto al riscaldamento a pavimento
- GISCODE ZP 1 / a basso contenuto di cromato secondo il regolamento 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 Plus – a basse emissioni

Cod. art.: **49706**, sacco di carta da 25 kg
Conservazione: 12 mesi nella confezione originale sigillata, in un luogo fresco e asciutto.
Acqua: circa 6 litri per un sacco da 25 kg
Consumo: 1,5 kg/m² per ogni mm di spessore
Tempo di lavorazione: circa 10 minuti*
Calpestabile: dopo circa 1 ore*
Pronto per la posa: dopo circa 2 ore*

* Temperatura 20°C, umidità relativa 65 %

APPLICAZIONE Livellante cementizio stabile di qualità, a grana fine e indurimento rapido, per spessori fino a 10 mm, allungato con sabbia quarzosa per spessori a piacere, per la realizzazione di sottofondi per la posa di rivestimenti per pavimento o parquet sottoposti a normale/forte sollecitazione, nel settore pubblico e privato. Particolarmente adatto per la lisciatura e il ripristino di scale e passaggi o per correggere fori e irregolarità su ogni tipo di sottofondo in ambienti interni. Applicabile anche a spessore zero.

PREPARAZIONE DEL FONDO Il fondo deve essere a norma, stabile, asciutto, resistente alla pressione e alla trazione, pulito e senza residui di materiali che potrebbero comprometterne l'aderenza. L'umidità residua deve essere conforme alle norme vigenti e/o agli standard tecnologici più recenti. Preparare adeguatamente e aspirare il fondo. Secondo i requisiti e il tipo di sottofondo, applicare un primer adeguato, come JK 01, JK 02 (sabbiato) o JK 03.

LAVORAZIONE 1. Miscelare 25 kg di rasatura JK 15 con circa 6 litri d'acqua. Miscelare circa 240 ml d'acqua con 1 kg di polvere. Versare acqua fredda e trasparente in un recipiente pulito. Aggiungere la polvere senza smettere di mescolare, in modo che non si formino grumi. Per strati di spessore superiore a 10 mm, aggiungere sabbia di quarzo asciutta (con 30% di grana da 0,7-1,2 mm). Tempo di lavorazione circa 10 minuti.
2. Applicare uniformemente sul sottofondo uno strato dello spessore desiderato.
Spessore minimo 1 mm per l'uso di sedie con rotelle. Per i sottofondi non assorbenti, applicare uno strato di almeno 1,5 mm di spessore. Prima dell'applicazione a spatola di una rasatura autolivellante, si consiglia di trattare la superficie con un primer adeguato, come JK 01.
3. In caso di sottofondo multistrato, fare asciugare perfettamente il prodotto, trattare con primer JK 01, attendere almeno 2 ore per l'essiccazione (20°C e 65% di umidità rel.) e applicare lo strato successivo.

AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA Contiene cemento, a basso contenuto di cromato secondo il regolamento 1907/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1. Il cemento ha una forte reazione alcalina con l'umidità. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e, nel caso, sciacquare subito con abbondante acqua. In caso di irritazione della pelle o contatto con gli occhi, consultare un medico. Indossare guanti protettivi. Indossare una maschera antipolvere durante la miscelazione. Il prodotto indurito e completamente asciutto è innocuo dal punto di vista fisiologico ed ecologico. I presupposti per una buona qualità dell'aria dopo la posa del rivestimento sono: condizioni di posa a norma, sottofondi perfettamente asciutti, trattati con primer e autolivellanti.

SMALTIMENTO Raccogliere e utilizzare i residui di prodotto. Non disperdere nella rete fognaria, nell'acqua di falda o nel terreno. I sacchi di carta vuoti e senza residui possono essere riciclati. Raccogliere i resti di prodotto, miscelare con acqua, fare indurire e smaltire tra i rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano su una serie di analisi e di esperienze pratiche. Le combinazioni dei materiali utilizzati e le condizioni di lavorazione, tuttavia, non possono essere influenzate o controllate da noi in ogni singolo caso. La qualità del vostro lavoro dipende da una corretta valutazione tecnica delle condizioni sul luogo di lavorazione e dall'uso conforme del prodotto. Osservare le istruzioni di posa del costruttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le edizioni precedenti.

05/2019