JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 11

STUCCO a base di gesso

Stucco per pavimenti autolivellante per spessori fino a 12 mm

- Autolivellante
- Applicabile con racla e con pompa
- Per spessori da 1 a 12 mm
- Adatto all'uso di sedie con rotelle
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Per interni
- GISCODE CP 1 – stucchi a base di solfato di calcio
- EMICODE EC 1 Plus – a emissioni molto basse

Cod. art.: **77054**, sacco di carta da 25 kg
Stoccaggio: min 12 mesi nella confezione originale sigillata in un luogo fresco e asciutto.
Quantità di acqua: ca. 5 l per un sacco da 25 kg
Consumo: ca. 1,6 kg/m² per ogni mm di spessore.
Tempo di lavorazione: ca. 25 min*
Calpestabile: dopo ca. 3 ore*
Pronto per la posa: dopo ca. 24-36 ore*
per ogni mm in più il tempo di essiccazione è di ca. 24 ore

* 20 ° C, 65 % di umidità rel. e max 3 mm di spessore.

IMPIEGO: stucco a base di gesso autolivellante per spessori fino a 12 mm, per stuccatura e rasatura di massetti nuovi e preesistenti nel settore privato e commerciale, per sollecitazione normale. Particolarmente adatto per massetti a base di solfato di calcio e sottofondi preesistenti con residui di colla tenaci. Adatto anche per massetti cementizi, terrazzi o rivestimenti in ceramica e pietra naturale. Per i sottofondi con fughe è possibile aggiungere fibre di rinforzo JK (una confezione da 250 g ogni 25 kg di povere). Adatto per la realizzazione di superfici di posa piane, molto assorbenti, per rivestimenti tessili, in feltro agugliato, in PVC/CV, di design o linoleum in ambienti interni. Dopo la dovuta essiccazione e uno strato spesso almeno 3 mm, è possibile anche la posa diretta del parquet multistrato. In tal caso, si deve utilizzare una colla silanica come la JK 24.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO: l'umidità residua deve essere conforme alle disposizioni e/o corrispondere agli attuali standard tecnologici. Preparare il sottofondo con adeguati sistemi meccanici e aspirare. Secondo i requisiti e il tipo di sottofondo, trattare preventivamente con un primer idoneo, ad es. JK 01 o JK 02 (sabbiato) o JK 03. Da applicare prima di incollare il parquet multistrato con JK 24 su
sottofondi compatti o non resistenti ai plastificanti, prima dei lavori a spatola, applicare JK 02 e sabbiare.

LAVORAZIONE:
1. Miscelare 25 kg di stucco a base di gesso JK 11 con circa 5 litri d'acqua. Versare l'acqua fredda in un recipiente pulito. Unire la polvere mescolando energicamente e badando che non si formino grumi. Tempo di lavorazione circa 25 minuti.
2. Versare il prodotto sul sottofondo preparato e distribuirlo uniformemente con una cazzuola per lisciatura o una racla. Terminare lo strato nello spessore desiderato, possibilmente in una sola fase di lavoro. Spessore minimo 1 mm per un fondo adatto alle sedie a rotelle. Su sottofondi non aspiranti applicare uno spessore minimo di 1,5 mm.
3. Se si applicano più strati, lasciare asciugare completamente il prodotto, trattare con JK 01 e, dopo un tempo di essiccazione di almeno 6 ore (a 20°C e 65% di umidità rel.), applicare il secondo strato.

MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA: GISCODE CP1, stucco a base di gesso. Si raccomanda l'uso di una crema protettiva per la pelle. Indossare una maschera antipolvere durante la miscelazione. Il prodotto indurito e asciutto è innocuo dal punto di vista fisiologico ed ecologico. I requisiti per una buona qualità dell'aria dopo la posa del rivestimento sono: condizioni di posa a norma di legge e un sottofondi, primer e stucchi cementizi perfettamente asciutti.

SMALTIMENTO: raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti di carta completamente vuoti e senza residui sono riciclabili. Raccogliere i residui di prodotto, miscelare con acqua, fare indurire e smaltire come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.

09/2024