TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DATI TECNICI

JOKA®

Xpression


PVC- & weichmacherfreier Boden für den Einsatz im besonders stark beanspruchten Objekt.

PVC & plasticiser-free flooring for use in heavily stressed environments.

Sols sans PVC ni plastifiant pour une utilisation en milieu hautement sollicité .

Pavimento privo di PVC e senza plastificante per l'impiego in oggetti a usura elevata.

Aufbau / *Construction / Construction / Costruzione*



Zertifikate

Blauer Engel. Ein Zeichen das mehr als tausend Worte sagt. Der Blaue Engel ist die erste und älteste umweltschutzbezogene Kennzeichnung der Welt für Produkte und Dienstleistungen. Das gibt die Sicherheit sich für einen emissionsarmen und ökologischen Boden zu entscheiden.

Alle JOKA / INKU Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien.

UZ 56,
österreichisches Umweltzeichen

Konformität mit LEED Floor Score (USA), vergeben von RFCI

Eigenschaften *Characteristics* *Caractéristiques* *Caratteristiche*	**Norm** *Standards* *Norme* *Norma*	**Einheit** *Unit* *Unité* *Unità*	**Xpression**
Belagsart *Type of floorcovering* *Type de revêtement* *Tipo di rivestimento*	EN 14565		Enomer®, heterogen *Enomer®, heterogeneous* *Enomer®, hétérogène* *Enomer®, eterogeneo*
Flächengewicht *Total weight* *Poids total* *Peso totale*	EN ISO 23997	g/m²	3.400
Klassifizierung *Classification* *Classements* *Classificazione*	EN 685		21, 34, 43
Gesamtdicke *Overall thickness* *Epaisseur totale* *Spessore totale*	EN ISO 24346	mm	2,0
Planken / VE *Planks / Packaging unit* *Lames / Conditionnement* *Tavole / Imballaggio*	EN ISO 24342	cm	17,78 x 121,92 20 St. = 4,33 m²
Resteindruck *Residual indentation* *Poinçonnement résiduel* *Impronta residua*	EN ISO 24343-1	mm	< 0,05
Farbbeständigkeit *Colour fastness* *Tenue à la lumière* *Tenuta dei colori*	EN ISO 105-B02	Stufe *level* *degré* *livello*	≥ 6 bei künstl. Licht *≥ 6 artificial light* *≥ 6 lumière artificielle* *≥ 6 alla luce artificate*
Brandverhalten *Behaviour to fire* *Classement feu* *Comportamento al fuoco*	EN 13501-1		C_{fl}-s1
Rutschhemmung *Slip resistance* *Résistance au glissement* *Resistenza allo scivolamento*	DIN 51130 EN 13893		R9 DS (> 0,3)
Trittschallverbesserung *Impact sound reduction* *Bruits d'impact* *Riduzione impatto sonoro*	ISO 140-8	dB	3
Wärmedurchlasswdst. *Thermal conductivity* *Conductibilité thermique* *Resistenza termica*	EN 12664	m² k/w	R = 0,0093
Elektrost. Verhalten *Electrostatic properties* *Charge électrostatique* *Comportamento elettrost.*	EN 1815	kV	< 2 (antistatisch)
Ableitwiderstand *Vertical resistance* *Résistance électrique* *Resistenza elettrica*	EN 1081	Ohm	> 10^{12}
Chemikalienbest. *Chemical resistance* *Substances chimiques* *Resistenza chimica*	EN ISO 26987		beständig* *resistant** *résistant** *resistente**
Verschleißgruppe *Abrasion group* *Résistance à l'usure* *Gruppo usura*	EN 660-2		T
Stuhlrolleneignung *Castor chair* *Sièges à roulettes* *Idoneità sedia a rotelle*	EN 425		ja, Typ W, EN 12529 *yes, type W, EN 12529* *oui, typ W, EN 12529* *sì, tipo W (EN 12529)*
Fußbodenheizung *Underfloor heating* *Chauffage par le sol* *Riscaldamento a pavimento*	EN 1264		geeignet, max. 27 °C *suitable, max. 27 °C* *approprié, max. 27 °C* *adatto, max. 27 °C*

* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit / *depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact / secondo concentrazione e durata*