Scheda tecnica

CV WohnbauPlus 22 **Allegro**

Pavimento in CV



Codice articolo:	120 | 130 | 150 | 160
	170 | 195 | 210 | 222
	230 | 240 | 250 | 260
	270 | 280 | 290

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni



* Su sistemi drenanti generalmente fino a una temperatura superficiale di 27 °C

Numero DoP: CVALL234

07|2019

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

CV Wohnbau 22 **Allegro**

Materiale / struttura

Classe residenziale	23	
Classe commerciale	32	
Classe industriale	41	
Spessore totale (mm) ca.	2,80	
Strato di usura (mm) ca.	0,35	
Rivestimento superficiale	PUR - Extreme Protection	
Peso superficiale (g/m²) ca.	1.760	
Larghezze disponibili (cm)	200 + 300 + 400)	
Sottofondo	Sottofondo tessile	
Motivo completo L x P (cm)	100 x 100	Colore: 120, 130, 150, 160, 170, 222, 290
	100 x 66,6	Colore: 195
	100 x 150	Colore: 210, 230, 240
	200 x 150	Colore: 250, 270, 280
	200 x 133	Colore: 260

Caratteristiche del prodotto

Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	19
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,20
Resistenza all'indentazione statica (mm)	≤ 0,20
Riscaldamento a pavimento	Idoneo*
Resistenza alla luce	≥ 6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	Nessuna modifica delle caratteristiche del materiale in caso di breve contatto con acidi diluiti, oli e grassi.
Compatibilità sedie con ruote	Sì
Classe di reazione al fuoco	C_{fl}-s1
Resistenza allo scivolamento	R10/DS
Trasmittanza ca.	0,04 m²xK/W
Garanzia	15 anni (commerciale)

* Su sistemi drenanti generalmente fino a una temperatura superficiale di 27 °C

Tolleranze

Differenza di lunghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU