

GetaCore 2-Komponenten-Fugenklebstoff in 50 ml oder 250 ml Kartuschen inkl. 2 Mischerspitzen. Je nach Kartuschengröße passend. Ersatzmischerspitzen sind erforderlich bei mehr als zweimaliger Verwendung derselben GetaCore Fugenklebstoff-Kartusche.

Anwendung

Zum Kleben von Mineralwerkstoff und ähnlichen Werkstoffen auf Acrylharzbasis. Bedingt geeignet für die Klebung von Mineralwerkstoff mit Holzwerkstoffen.

Allgemeine Eigenschaften

Pastöse aber gut fließfähige Masse. Einseitige Beschichtung der zu klebenden Fügeteile. Fixierung der Teile ca. 45 Minuten bei Raumtemperatur. Durch Temperaturerhöhung wird die Aushärtung beschleunigt. Die zu klebenden Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Verarbeitung erfolgt aus einer Zweikomponenten-Kartusche mit einem statischen Mischer. Vor dem Klebstoffauftrag müssen beide Öffnungen geprüft werden, ob diese frei sind. Um eine optimale Durchmischung des Klebstoffes zu gewährleisten, sind die ersten 10 cm Klebstoffraupen aus dem Mischrohr zu verwerfen.

Technische Daten	Komponente A (Harz)	Komponente B (Härter)	Komponentengemisch
Aussehen	entsprechende Farbstellung	transparent bis opakweiß	–
Dichte	ca. 1 g/cm³	ca. 1,1 g/cm³	–
Mischungsverhältnis (Volumen)	10	1	–
Viskosität (gemischt, bei 20 °C)	ca. 20-25.000 mPas	ca. 16.000 mPas	ca. 50.000 mPas
Verarbeitungszeit (bei 20 °C)	–	–	15 Minuten
Festigkeit der Klebstofffuge	–	–	≥ 35 N/mm² (WN-304)

Verdünnung: Kann nicht verdünnt werden.

Reinigung: Vor der Aushärtung mit Aceton. Nach der Aushärtung nur mechanisch.

Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde bei 15-20 °C ab Abfüllung 18 Monate lagerfähig.

Weitere Hinweise zum Umgang, Transport und Entsorgung sind den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern (Komponente A und B) zu entnehmen.

Vorläufigkeitsvermerk: Unsere Tests / Empfehlungen werden nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt / durchgeführt. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie aus Änderungen von Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieser Empfehlung weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen. Rezepturänderungen bei den Herstellern und / oder nicht fachgerechte Anwendung / Verarbeitung können zu abweichenden Prüfergebnissen führen und liegen außerhalb unseres Einflussbereichs. Eine Gewährleistung kann daher nicht übernommen werden. Stand: 04/2015

WESTAG & GETALIT AG