SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
JK 136 Click Comfort
- Calpestio -

Descrizione del prodotto e applicazione
Striscia di sottofondo in poliuretano pesante con superficie grip antiscivolo, adatta per pavimenti di design a incastro con posa flottante



- Buona attenuazione del rumore da calpestio
- Buona resistenza alla pressione
- Compensazione puntuale di dislivelli fino a 0,6 mm
- Lato grip antiscivolo

Dati tecnici

Dati generali del prodotto					
Materiale			Poliuretano		
Autorizzazione dell'ispettorato			Z-158.10-147		
Spessore del materiale			1,4 mm		
Larghezza rotolo			1 m		
Lunghezza rotolo			10 m		
Peso superficiale			1,5 kg/m² +/- 10%		
Reazione al fuoco			E_{fl} secondo DIN EN 13501-1		
Proprietà / Property		**MMFA Requisito minimo**	**Valore / Value Sottofondo**	**Unità / Unit**	**Metodi di prova / Test methods**
Attenuazione del rumore da calpestio / impact sound	**IS**	≥10dB	**fino a 14**	dB	DIN EN 16251-1
Resistenza alla pressione / compressive strength	**CS**	≥200	**fino a 440**	kPa	secondo DIN CEN/TS 16354
Resistenza alla pressione statica / Compressive Creep	**CC**	≥10	**≥76**	kPa	secondo DIN CEN/TS 16354
Resistenza alla pressione dinamica	**DL**	≥10.000	**≥100.000**	cicli	secondo DIN CEN/TS 16354
Sollecitazione di urto	**RLB**	Valore in sviluppo	**600**	mm	DIN CEN/TS 16354
Compensazione dei dislivelli / punctual conformability	**PC**	≥0,5	**fino a 0,62**	mm	DIN CEN/TS 16354
Trasmittanza / Thermal resistance	**R**		**~0,010**	m² K/W	DIN CEN/TS 16354 R può essere max 0,15 m² K/W nell'intero sistema
Protezione dall'umidità valore Sd / sd-value	**SD**	-	**-**	m	

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
JK 136 Click Comfort
- Calpestio -

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere conforme al regolamento VOB DIN 18365 “Lavori di rivestimento di pavimenti”, pertanto deve essere piano, stabile, senza fessure, asciutto, pulito, aspirante e resistente alla pressione e alla trazione. Rimuovere eventuali sostanze come vernice, cera, olio, ruggine, tracce di gesso o qualunque prodotto che possa compromettere l’adesività. I massetti in cemento e solfato di calcio devono essere levigati e aspirati. Il contenuto di umidità residua del sottofondo non deve superare i valori limite previsti dalle norme e dai regolamenti specifici del settore. Controllare il sottofondo secondo le norme e i regolamenti vigenti e segnalare eventuali dubbi. Prima della posa di JK 136, aspirare accuratamente il sottofondo e trattare con impregnante o spatola all’occorrenza.

Lavorazione per posa flottante
(1) Attendere almeno 24 ore per portare JK 136 a temperatura ambiente (nel locale in cui è prevista la posa).
(2) Sull’intera larghezza del locale, posare la prima striscia con il lato antiscivolo rivolto verso l’alto (lato TNT in basso) a filo con la parete.
(3) Osservare le istruzioni di posa del costruttore del rivestimento del pavimento. Non caricare il sottofondo; ev. posizionare i pannelli di design sotto le ginocchia/i piedi per una migliore distribuzione del carico.

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza
Il prodotto può essere stoccato per circa 1 anno, lontano dai raggi diretti del sole o dagli agenti atmosferici. Il prodotto è innocuo per l'ambiente e dal punto di vista tossicologico. Osservare le istruzioni sulla protezione del lavoro e dell’ambiente, riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati per la posa.
La posa su pavimenti con rivestimento di piastrelle, linoleum o legno presenta delle restrizioni, in quanto potrebbero essere visibili i contorni del rivestimento sottostante.
La resistenza dei rivestimenti alle sedie con rotelle e all’indentazione può variare secondo i sottopavimenti isolanti. Malgrado le ottime proprietà di resistenza alla pressione e ritorno elastico di JK 136, non si può escludere la formazione di impronte visibili o permanenti.

Protezione del lavoro
JK 136 non richiede particolari misure di protezione del lavoro.

Smaltimento
I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU