PRODUKTDATENBLATT

JK162+ ConnectPRO Designlay SK

Produktbeschreibung und Anwendung:

Hoch druckstabile Renovierungsunterlage für Loose-Lay und Dryback Designböden (getestet und geeignet unter JOKA Design 330 und JOKA Design 555) mit spezieller Klebefolie und switchTec® Hochleistungsklebetechnologie zur sicheren Verarbeitung. Dank selbstklebender Oberfläche ist kein zusätzlicher Klebstoff erforderlich. Der Bodenbelag ist sofort begeh- und belastbar.

- **Hohe Trittschallreduzierung**
- **Hohe Druckstabilität bis zu 1.000 kPa**
- **Punktueller Ausgleich von Unebenheiten bis zu 0,5 mm**
- **Hochwertige Klebeschicht (switchTec® Hochleistungsklebetechnologie)**
- **Extrem leicht**



Allgemeine Produktdaten	
Material	Hoch druckstabiler, extrudierter Polystyrolschaum (HCPS) mit rückseitig transp. Folie / Gegenzug + spezieller Klebeoberfäche (switchTec®-Klebetechnologie)
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-158.10-202
Materialdicke (CEN/TS 16354)	1 mm
Rollenbreite (CEN/TS 16354)	1,20 m
Rollenlänge (CEN/TS 16354)	10 m
VE: 1 Rolle	12 m²
Trittschallminderung IS (CEN/TS 16354)	bis zu 15 dB
Druckfestigkeit CS (CEN/TS 16354)	≥ 1.000 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit CC (CEN/TS 16354)	≥ 50 kPa
Dynamische Druckfestigkeit DL_{75} (CEN/TS 16354)	≥ 1.000.000 Zyklen
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit PC (CEN/TS 16354)	≥ 0,5 mm
Wärmedurchlasswiderstand R (CEN/TS 16354)	ca. 0,03 m² K/W
Klassifizierung zum Brandverhalten (EN 13501-1:2010)	B_{fl}-s1 in Verbindung mit JOKA Design 330 und JOKA Design 555

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit! Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen Gegebenheiten sind nicht bekannt und müssen durch einen Fachmann überprüft und der Aufbau ggf. angepasst werden.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss der VOB DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ entsprechen, somit eben, fest, trocken, sauber sowie druck- und zugfest sein. Der Restfeuchtegehalt des Untergrundes darf entsprechend geltender Normen und Regeln des Fachs die vorgegebenen Grenzwerte nicht übersteigen. Den Untergrund entsprechend den geltenden Normen und Regeln des Fachs prüfen und bei Mängeln Bedenken anmelden. Vor der Verlegung der JK162+ den Untergrund gründlich absaugen, ggf. grundieren und spachteln. Bei Verlegung auf Unterböden mit Fussbodenheizung die Anlage 48 Stunden vor der Verlegung ausschalten und erst 24 Stunden nach der Verlegung innerhalb der nächsten 7 Tage in Temperaturschritten hochfahren. Die ggf. abweichende Verlegeanleitung des Bodenbelagsherstellers ist als bindende Vorgabe zu beachten.

Verlegung:

(1) Die JK162+ bitte mindestens 24 Stunden akklimatisieren (in dem Raum, in dem verlegt wird).
(2) Legen Sie zunächst die Verlegerichtung des neu zu verlegenden Bodens fest. Legen Sie die JK162+ Unterlage (90° zur Verlegerichtung des Bodens) mit der Oberseite (Schneideraster nach oben) im gesamten Raum aus. Beachten Sie dabei einen Mindestabstand zur Wand von 2-3 mm. Alle Bahnen Stoss an Stoss ohne Zwischenräume verlegen (nicht überlappend).
(3) Öffnen Sie die Schutzfolie am Anfang der ersten 2-3 Bahnen der Unterlage, sodass, je nach Abmessung des Oberbodens 2-3 Reihen des Bodens verlegt werden können. Die Verlegung erfolgt 90° zu den Bahnen der Unterlage.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie sich bei der Verarbeitung immer auf der Schutzfolie bewegen. Bei direktem Begehen der Klebeschicht ohne Schutzfolie kann es zu Beschädigungen der Unterlage kommen.
(4) Legen Sie den Oberbelag zu Beginn nur leicht auf die Unterlage auf ohne anzudrücken. Dadurch haben Sie zunächst nur eine Anfangshaftung und Sie können die Position noch etwas korrigieren. Nachdem der Oberbelag passgenau liegt, können ihn andrücken.
(5) Wiederholen Sie nun Schritt 3 und 4 bis zur vollflächigen Verlegung des neuen Oberbelags. Nach dem Ende der Verlegung die komplette Bodenfläche in beiden Richtungen gut anwalzen mittels einer 50 kg Andrückwalze. Kleinere Ecken und Nischen gut und fest andrücken. Danach ist die neue Bodenfläche begehbar und für die Nutzung frei.

Vorsichts- und Sicherheitshinweise:

Lagerfähigkeit ca. 1 Jahr, ohne direkte Sonnen- oder andere Witterungseinflüsse. Keine Umweltbelastung, toxologisch unbedenklich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktdatenblättern der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten. Die Unterlagsbahnen können produktionsbedingte Anschlussnähte haben, diese sind herauszuschneiden. Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Trotz der höheren Druckstabilität und des hohen Rückstellvermögens der JK162+ können sichtbare bzw. bleibende Eindrücke nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Beachten Sie vorhandene Dehnfugen im Unterboden und übernehmen diese mit Hilfe eines Dehnungsfugenprofils. Bei zusammenhängenden Flächen ab 100 qm (10 x 10 m) empfehlen wir ein Dehnungsprofil einzubinden. Bei Flächen mit extremen Temperaturschwankungen, sehr hoher Sonneneinstrahlung z.B. bodentiefe Fenster ohne Beschattung etc., kann es je nach Qualität des Oberbodens zu kleineren Fugen oder Aufwölbungen kommen, welche sich normalerweise beim Abkühlen wieder zurückbilden. Sorgen Sie daher für eine ausreichende Beschattung.

Arbeitsschutz:

Die JK 162+ erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen.

Entsorgung:

Verschnittreste sowie Verbundreste aus Oberboden und Unterlage sind Gewerbe- und Baustellenabfälle und sind gemäß der örtlichen Abfallrichtlinien zu entsorgen.

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit! Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen Gegebenheiten sind nicht bekannt und müssen durch einen Fachmann überprüft und der Aufbau ggf. angepasst werden.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 0 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | http://www.joka.de