
Technisches Datenblatt

Quattro Due 2020	Arta BT Fliese
Herstellungsart	getuftet 1/8 " Velours
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 2 – gut
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 750
Polhöhe (mm)	ca. 3,9
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 3.830
Gesamthöhe (mm)	ca. 7,6
Noppenzahl/m²	ca. 132.300
Schallabsorptionsgrad (α_w)	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αP 0,01 0,06 0,47 0,26 0,35 0,42
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 28
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	< 1 x 10^8
Abmessungen (in cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	5 m² (=20 Fliesen)
Rückenausstattung	Bitumenrücken
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,157
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).





Juli 2018