Technisches Datenblatt

Quattro20	New Horizons II Interface
Herstellungsart	getuftet 1/10" Schlinge
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 550
Polhöhe (mm)	ca. 2,3
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 3.914
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,4
Noppenzahl/m^2	ca. 184.500
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,15
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	23
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 6
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	≤ 1 x 10^9
Abmessungen (cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	5 m² (=20 Fliesen)
Rückenausstattung	Graphlex
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,08
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).





Hz: 125 250 500 1000 2000 4000
αs: 0,02 0,02 0,04 0,14 0,27 0,33

September 2017

JOKA® INKU