
Technisches Datenblatt

Quattro20	On Line Interface
Herstellungsart	getuftet 1/12" Schlinge
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 2 – gut
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 718
Polhöhe (mm)	ca. 3,7
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 4.276
Gesamtdicke (mm)	ca. 7,1
Noppenzahl/m^2	ca. 169.920
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,20
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	26
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 7
Ableitfähig verlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	
Abmessungen (cm)	ca. 25 x 100
Kartoninhalt	4 m² (= 16 Planken)
Rückenausstattung	Graphlex
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,09
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).





Hz: 125 250 500 1000 2000 4000
αs: 0,02 0,03 0,07 0,22 0,30 0,40

September 2017

JOKA® INKU