
Technisches Datenblatt

Quattro Due 2020	Opal Fliese
Herstellungsart	getuftet 1/10" Schlinge
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 2 – gut
Polmaterial	100 % PA SDN
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 950
Polhöhe (mm)	ca. 3,0
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 4.050
Gesamthöhe (mm)	ca. 6,0
Noppenzahl/m²	ca. 92.825
Schallabsorptionsgrad (α_w)	-
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 25
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	-
Erdableitwiderstand (Ω)	-
Abmessungen (in cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	5 m² (=20 Fliesen)
Rückenausstattung	Bitumenrücken
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	-
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).









September 2017

JOKA® INKU