
Technisches Datenblatt

Elastic25 **Markant PUR Fliese**

Homogener PVC-Bodenbelag als Fliese



Artikelnummer(n):	1255 | 1257 | 1263 | 1254 | 1265
	1268 | 1270 | 1271 | 1273

Material / Aufbau

Aufbau	Homogener PVC
Aussehen der Oberfläche	richtungsorientiert, marmoriert
Oberflächenbehandlung	PUR
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Verpackung

Inhalt pro Paket	5,17 m²
Anzahl Elemente	14 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PVCJOKAPF

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Elastic25 **Markant PUR Fliese**

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10581. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung		Toleranzen
Stärke:	2,0 mm	
Länge:	60,8 cm	
Breite:	60,8 cm	
Zulässige Breitenabweichung		≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit		zum Verschweißen vorgesehen ≤ 0,50 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit		zum Verschweißen vorgesehen ≤ 0,50 mm
Zulässige Längenabweichung		≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes		Mittelwert: + 0,15 mm / - 0,10 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung		≤ 0,40 %
Flächenbezogene Masse		+ 13 % / - 10 %

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/34/43
Bindemittelgehalt	Typ II
Brandverhalten	B_{fl} s1
Rutschhemmung	R9/DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	≤ 2 kV
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,01 (m² x K) / W, geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 4
Gehalt an Pentachlorphenol	unterhalb der Messbarkeitsgrenze
Formaldehydemission	nicht enthalten
Flächengewicht	3.550 g/m²
Phthalatgehalt	phthalatfrei

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Kozentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggresiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.



Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU