
Technisches Datenblatt

Quattro20	Superflor Interface
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 3 – hoch
Nutzschicht	82,5 % PA / 17,5 % PES
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 1.380
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 4.400
Gesamtdicke (mm)	ca. 7,8
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,25
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	24
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 6
Ableitfähig verlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	
Abmessungen (cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	5 m² (= 20 Fliesen)
Rückenausstattung	Graphlar
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,13
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).





Hz: 125 250 500 1000 2000 4000
αs: 0,05 0,07 0,09 0,34 0,35 0,45

September 2017

JOKA® INKU