Technisches Datenblatt

Trend20	Gloss
Herstellungsart	getuftet 1/10" Velours
Strapazierwert	31: leicht - gewerblich
Komfortwert	LC 4 – luxuriös
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 1.210
Polhöhe (mm)	ca. 5,8
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 2.350
Gesamtdicke (mm)	ca. 9,0
Noppenzahl/m^2	ca. 193.060
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 25
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5-6
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Textilvlies X-TRABACK
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	-
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

