Scheda tecnica

HOMEline LVT 55

Pavimento di design da incollare



Codice articolo:	55-01 | 55-04 | 55-05 | 55-06
	55-09 | 55-14 | 55-15 | 55-16
	55-19 | 55-20 | 55-21 | 55-22
	55-23

Materiale / struttura	
Struttura	PVC eterogeneo
Superficie	Diversi effetti legno, bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PUR
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

HOMEline LVT 55

Pavimento di design da incollare



Codice articolo:	55-12 | 55-24

Materiale / struttura	
Struttura	PVC eterogeneo
Superficie	Diversi effetti pietra, bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PUR
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

HOMEline LVT 55

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: **2,5 mm**	
Lunghezza: **1.219,2 / 609,6 / 914,4 mm**	
Larghezza: **228,6 / 304,8 / 457,2 mm**	
Spessore dello strato di usura: **0,55 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,25 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/33/42
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	< 2 kV
Resistenza dei colori	≥ livello 6 con luce artificiale
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	0,05 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Conducibilità termica	0,076 W/m x K comp. con riscaldamento a pav. ad acqua calda
Trasmittanza	0,036 m² x K/W comp. con riscaldamento a pav. ad acqua
Peso superficiale	4.520 g/m²
Attenuazione del rumore da calpestio	4 dB

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

HOMEline LVT 55

Imballaggio	
Contenuto per confezione	3,34 m² / 3,34 m² / 3,76 m²
Contenuto per pallet	227,12 m² / 220,44 m² / 225,75 m²
Numero di elementi per confezior	12 pz. / 18 pz. / 9 pz.
Confezioni per pallet	68 pz. / 66 pz. / 60 pz.

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	PVCHOME55



12|2024

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

NKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at