Technisches Datenblatt

Hotel Konzept 2022	Effekt Beton
Herstellungsart	getuftet 1/10" Druck-Saxony
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 4 – luxuriös
Noppenzahl per m²	ca. 209.000
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 1.150
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 2.095
Polhöhe (mm)	ca. 5,0
Gesamthöhe (mm)	ca. 7,0
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,09
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 26
Permanent antistatisch ≤ 2 kv	ja
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5-6
Lieferbare Breite/Abmessung in cm	ca. 400 **
Rapport (B x L in cm)	ca. 198 x 192
Rückenausstattung	Textilrücken ***
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1 verklebt
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH/INKU Jordan GmbH & Co. KG/Jordan Suisse AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).







** ab 300 m² auch in 500 cm Breite ab Werk lieferbar
*** ab 1.000 m² auch mit Powerbackrücken erhältlich
Preis auf Anfrage

JOKA® INKU