Technisches Datenblatt

Hotel Konzept 2022	Savoy
Herstellungsart	getuftet 1/10" Druck- Kräuselvelours
Strapazierwert	32: normal - gewerblich
Komfortwert	LC 4 – luxuriös
Noppenzahl per m²	ca. 189.000
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 1.300
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 1.905
Polhöhe (mm)	ca. 6,5
Gesamthöhe (mm)	ca. 8,6
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,10
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 25
Permanent antistatisch ≤ 2 kv	-
Lichtechtheit ISO 105 B02	5
Lieferbare Breite/Abmessung in cm	ca. 400
Rapport (B x L in cm)	unten aufgeführt
Rückenausstattung	Textilrücken mit Vliesbeschichtung
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH/INKU Jordan GmbH & Co. KG/Jordan Suisse AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



Design:	Rapport B x L in cm
15; 35; 55; 75; 90	25 x 25
20; 40; 60; 95	40 x 35
10; 30; 50; 70; 85	40 x 38
25; 45; 65; 80; 99	50 x 50