JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 19 Fix

STUCCO CEMENTIZIO

a presa rapida

Stucco per rifiniture resistente per livellatura fine per spessori fino a 4 mm

- Per spessori da 0 a 4 mm
- Adatto all'uso di sedie con rotelle
- Adatto al riscaldamento a pavimento
- Per interni
- GISCODE ZP 1/basso contenuto di cromo a norma REG. CE 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 Plus – emissioni molto basse

Cod. art.: **87549**, secchio di plastica da 5 kg
Stoccaggio: min 24 mesi nella confezione originale sigillata in un luogo fresco e asciutto.
Consumo: ca. 1,2 kg/m² per ogni mm di spessore
Tempo di lavorazione: ca. 5-10 min*
Calpestabile: dopo ca. 30 min*
Pronto per la posa: rivestimenti: dopo ca. 30 min.*
Parquet, laminato di sughero: dopo ca. 12 ore*

* 20 ° C, 65 % di umidità rel. e max 3 mm di spessore.

IMPIEGO: stucco a presa rapida fine e a essiccazione rapida, per la stuccatura di segni di cazzuola sugli strati di stucco nuovi o preesistenti e per la riparazione di punti difettosi, fori o aperture. Grazie alla grana finissima, il prodotto è adatto per la stuccatura fine di strati da 0 a 4 mm. Solo per interni.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO: il sottofondo deve essere a norma, uniformemente asciutto, senza fessure, resistente alla pressione e alla trazione
e non deve presentare sostanze che ne possano pregiudicare l'aderenza. L'umidità residua deve essere conforme alle disposizioni e/o corrispondere agli attuali standard tecnologici. Preparare il sottofondo con adeguati sistemi meccanici e aspirare. Secondo i requisiti e il tipo di sottofondo, trattare preventivamente con un primer idoneo, ad es. JK 01, JK 02 (sabbiato) o JK 03. In molti casi, grazie all'elevato tenore di materia plastica, è possibile rinunciare al trattamento con primer. In caso di dubbi, fare una prova.

LAVORAZIONE: 1. Miscelare la dose desiderata con acqua fredda e trasparente. Per 5 kg di polvere usare 1,65 l d'acqua, per una miscelazione personalizzata di quantità parziali usare 330 ml di acqua per ogni kg di polvere. Unire la polvere mescolando energicamente e badando che non si formino grumi.
2. Miscelare solo la quantità che si prevede di lavorare entro 5– 10 minuti.
3. Applicare uniformemente la massa formando uno spessore di 0–4 mm sul sottofondo con la cazzuola.
Dopo circa 15–30 minuti, lisciare o ripassare con JK 19 Fix. Lo spessore minimo dello strato su sottofondi non aspiranti è di 1 mm.
4. Se si applicano più strati, lasciare asciugare completamente il prodotto, trattare con JK 01 e, dopo un tempo di essiccazione di almeno 2 ore (a 20°C e 65% di umidità rel.), applicare il secondo strato. Prima di applicare uno stucco autolivellante, si raccomanda di trattare con un primer adeguato, come JK 01.

MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA: contiene cemento, a basso contenuto di cromo secondo il REG. CE 1907/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1. Il cemento reagisce con l'umidità creando un ambiente fortemente alcalino. Evitare dunque il contatto con la pelle e con gli occhi e, nel caso, lavare subito con acqua. In caso di irritazione cutanea e contatto con gli occhi, consultare un medico. Indossare i guanti protettivi. Indossare una maschera antipolvere durante la miscelazione. Il prodotto indurito e asciutto è innocuo dal punto di vista fisiologico ed ecologico. I requisiti per una buona qualità dell'aria dopo la posa del rivestimento sono: condizioni di posa a norma di legge e un sottofondi, primer e stucchi cementizi perfettamente asciutti.

SMALTIMENTO: raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti di carta completamente vuoti e senza residui sono riciclabili. Raccogliere i residui di prodotto, miscelare con acqua, fare indurire e smaltire come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.

09/2024