CV Wood & Stone 22 **Hamilton**

Pavimento in CV



Codice articolo:	4410 | 4411 | 4412 | 4413 | 4414 | 4415
	4416 | 4417 | 4418 | 4419 | 4420 | 4421
	4422 | 4423 | 4424 | 4425 | 4426
	4427 | 4428 | 4429 | 4430 | 4431

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni



Numero DoP: CVHAMIL4

10|2019

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

CV Wood & Stone 22 **Hamilton**

Materiale / struttura

Classe residenziale	-	
Classe commerciale	32	
Classe industriale	41	
Spessore totale (mm) ca.	3,10	
Strato di usura (mm) ca.	0,50	
Rivestimento superficiale	PU	
Peso superficiale (g/m²) ca.	2.300	
Larghezze disponibili (cm)	400	
Sottofondo	Sottofondo tessile	
Motivo completo L x P (cm)	100 x 100	Colore: 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415
		Colore: 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421
		Colore: 4422, 4423, 4427, 4428
	133,3 x 100	Colore: 4424, 4425, 4426, 4429, 4430, 4431

Caratteristiche del prodotto

Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	16
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,40
Resistenza all'indentazione statica (mm)	≤ 0,20
Riscaldamento a pavimento	Adatto al riscaldamento a pavimento
Resistenza alla luce	≥ 6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	Nessuna modifica delle caratteristiche del materiale in caso di breve contatto con acidi diluiti, oli e grassi.
Compatibilità sedie con rotelle	Compatibile (sedia con rotelle di tipo W)
Classe di reazione al fuoco	C_{fl}-s1
Resistenza allo scivolamento	R10/DS
Conducibilità termica ca.	0,25 W/mxK
Esente da ftalato	No
Contenuto di legante	Tipo 1
Garanzia	15 anni (residenziale), 5 anni (commerciale)

Tolleranze

Differenza di lunghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at