INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

W&L JORDAN GMBH
HORST-DIETER-JORDAN STR 7-10
34134 KASSEL
Deutschland

Ihr Nachricht von	**Ihr Zeichen**	**Datum**
11-06-2014		22-03-2019

Analysebericht 14.02893.15

Geforderte Prüfungen :

NF P 92-507 (2004)

Identifikation Nummer	Weitere Auskünfte erteilt durch den Kunden	Empfangsdatum
T1409690	Samiel 519 508	11-06-2014

Mike De Vrieze
Auftragsverantwortlicher

Dieser Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung von Centexbel vervielfältigt werden, so lange er in seiner Ganzheitlichkeit präsentiert wird.

Die Analyse-Ergebnisse beziehen sich auf die empfangenen Muster. Centexbel ist nicht verantwortlich für die Repräsentativität der Muster.
Bei der Beurteilung der Übereinstimmung mit der Spezifikation wird die Unsicherheit des Prüfergebnisses nicht berücksichtigt.

CENTEXBEL • textile competence centre • www.centexbel.be • www.vkc.be
GENT • Technologiepark 70 • BE-9052 Zwijnaarde, Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • gent@centexbel.be
GRÂCE-HOLLOGNE • Rue du Travail 5 • BE-4460 Grâce-Hollogne, Belgium • phone +32 4 296 82 00 • g-h@centexbel.be
KORTRIJK • Etienne Sabbelaan 49 • BE-8500 Kortrijk, Belgium • phone +32 56 29 27 00 • fax +32 56 29 27 01 • info@vkc.be
VAT BE 0459.218.289 • IBAN BE44 2100 4729 6545 • BIC GEBABEBB

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Referenz: **T1409690 - Samiel 519 508**

Klassifizierung von Materialien nach ihren Brennverhalten - "Essai au brûleur électrique"

Datum am Ende des Testes	20-06-2014
Angewandte Norm	NF P 92-503 (1995)
Produktnorm	NF P 92-507 (2004)
Abweichung von der Norm	-
Dicke der Proben	≤ 5 mm

Die Probestücke wurden weder gewaschen noch einer beschleunigten Alterung unterworfen

Konditionierung	23°C, relative Feuchtigkeit 50% Minimum 7 Tagen oder bis zum erreichten von Massekonstanz

	Länge		Breite	
	Seite A	Seite B	Seite A	Seite B
Aufbrechen der Textilware	ja	ja	ja	ja
Max. Brennzeit (s)	0	0	0	0
Glimmen	nein	nein	nein	nein
Glimmen mit propagation (>25 cm)	nein	nein	nein	nein
Zerstörte Länge (cm)	17,5	19,5	20,0	22,5
Zerstörte Breite (cm) wenn Länge >45 cm	0	0	0	0
Brennende Schmelztropfen	nein	nein	nein	nein
Nicht-brennende Schmelztropfen	ja	ja	ja	ja
Brennende Teilen	nein	nein	nein	nein
Nicht-brennende Teilen	nein	nein	nein	nein
Mittelwert Zerstörte Länge (cm)	20,0			
Mittelwert Zerstörte Breite (cm) wenn Länge > 45 cm	0			

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Referenz: **T1409690 - Samiel 519 508**

Klassifizierung von Materialien nach ihren Brennverhalten - Prüfung von der Flammenpersistenz"

Datum am Ende des Testes	20-06-2014
Angewandte Norm	NF P 92-504 (1995)
Produktnorm	NF P 92-507 (2004)
Abweichung von der Norm	-
Dicke der Proben	≤ 5 mm

Die Probestücke wurden weder gewaschen noch einer beschleunigten Alterung unterworfen

Konditionierung	23°C, relative Feuchtigkeit 50% Minimum 7 Tagen oder bis zum erreichten von Massekonstanz

Jeder Versuch wird mit einer Beflammungszeit von 5 s ausgeführt. Proben.

	Probe			
	1	2	3	4
#1	*	*	*	*
#2	*	*	*	*
#3	*	*	*	*
#4	*	*	*	*
#5	*	*	*	*
#6	*	*	*	*
#7	*	*	*	*
#8	*	*	*	*
#9	*	*	*	*
#10	*	*	*	*

*: Nachbrennen ≤ 2 s
> 2 s: Nachbrennen > 2 s und ≤ 5 s
> 5 s: Nachbrennen > 5 s

Brennende Schmelztropfen	nein
Nicht-brennende Schmelztropfen	ja

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Referenz: **T1409690 - Samiel 519 508**

Klassifizierung von Materialien nach ihren Brennverhalten - "Essai pour matériaux fusibles"

Datum am Ende des Testes	23-06-2014
Angewandte Norm	NF P 92-505 (1995)
Produktnorm	NF P 92-507 (2004)
Abweichung von der Norm	-

Die Probestücke wurden weder gewaschen noch einer beschleunigten Alterung unterworfen

Konditionierung	23°C, relative Feuchtigkeit 50% Minimum 7 Tagen oder bis zum erreichten von Massekonstanz

Versuche sind durchgeführt auf vier Probestücke- zwei an jede Seite.

		Erste Zunding (s)	Nicht-brennende Tropfen	Brennende Tropfen	Zündung Baumwolle
#1	seite A	*	ja	nein	nein
#2	seite B	*	ja	nein	nein
#3	seite A	*	ja	nein	nein
#4	seite B	*	ja	nein	nein

* keine Entflammung

Klassifizierung M1