Technisches Datenblatt

Deluxe Sperrholzböden

935 SPH Divine

Landhausdiele 1-Stab, Rustikal Sortierung



Artikelnummer(n):	XE813

Sortierungsbeschreibung	
Gesunder Splint	Zulässig bis 20 %, wenn verteilt auftretend
Äste gesund und gekittet	Zulässig, wenn gesunde Äste Durchmesser ≤ 80 mm, braun gekittet
Punktäste	Zulässig bis Durchmesser ≤ 8 mm
Seichte Risse	Zulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Zulässig
Faserneigung	Uneingeschränkt zulässig
Farbunterschied	Zulässig
Markstrahlen	Zulässig

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Sperrholzböden

935 SPH Divine

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: 3,5 mm Lamelle +/- 0,2 mm
	Träger: 7,0 mm Sperrholz
Oberflächengestalltung	1-Stab Diele, V4 umlaufend gefast
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig mit Rubio MONOCOAT endgeölt)
Verbindungssystem	Nut und Feder
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung		Toleranzen
Stärke:	10,5 mm	
Länge:	700 - 2.200,0 mm	
Breite:	185,0 mm	
Zulässige Abweichung der Breite		+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit		≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Abweichung der Länge		Nicht Zutreffend
Längskrümmung über das Element		≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element		≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)		≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstauslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	D_{fl} s1
Formaldehydemission	E1
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,07 (m²K)/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
Rutschverhalten	USRV 84

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Sperholzböden

935 SPH Divine

Verpackung	
Inhalt pro Paket	3,256 m²
Inhalt pro Palette	179,08 m²
Anzahl Elemente pro Paket	8 Stück
Pakete pro Palette	55 Stück

Allgemeine Produktdaten	
Leistungserklärung	PAR1402001

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.









Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU