
Technisches Datenblatt

# Elastic25 **Flakes Fliese**

## Homogener PVC-Bodenbelag als Fliese



| | |
|---|---|
| Artikelnummer(n): | 3301 \| 3302 \| 3303 \| 3304 |
| | 3305 \| 3306 \| 3307 |
| | |

| Material / Aufbau | |
|---|---|
| Aufbau | Homogener PVC |
| Aussehen der Oberfläche | Allover |
| Oberflächenbehandlung | xr™ PUR Beschichtung |
| Verlegemöglichkeiten | vollflächige Verklebung |

| Verpackung | |
|---|---|
| Inhalt pro Paket | 5,95 m² / 4,50 m² |
| Anzahl Elemente | 16 Stück / 50 Stück |

| Allgemeine Produktdaten | |
|---|---|
| DoP-Nummer | |



Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU

Technisches Datenblatt

# Elastic25 **Flakes Fliese**

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10581. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

## Abmessung des einzelnen Elements

| Abmessung | | Toleranzen |
|---|---|---|
| Stärke: | 2,0 mm | |
| Länge: | 61,0 cm / 30,0 cm | |
| Breite: | 61,0 cm / 30,0 cm | |
| Zulässige Breitenabweichung | | ≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm |
| Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit | | zum Verschweißen vorgesehen ≤ 0,50 mm |
| Zulässige Abweichung der Gradheit | | zum Verschweißen vorgesehen ≤ 0,50 mm |
| Zulässige Längenabweichung | | ≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm |
| Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes | | Mittelwert: + 0,15 mm / - 0,10 mm |
| Maßänderung nach Wärmeeinwirkung | | ≤ 0,40 % |
| Flächenbezogene Masse | | + 13 % / - 10 % |

## Produktcharakteristik

| | |
|---|---|
| Nutzungsklasse | 34/43 |
| Bindemittelgehalt | Typ I |
| Brandverhalten | $B_{fl}$ s1 |
| Rutschhemmung | R9 / DS |
| Elektrostatisches Verhalten beim begehen | < 2 kV |
| Lichtechtheit | ≥ Stufe 6 |
| Stuhlrollenversuch | Geeignet Stuhlrollentyp W |
| Resteindruckverhalten | ≤ 0,1 mm |
| Chemikalienbeständigkeit | Beständig* |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,01 m² x K / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung |
| Trittschallverbesserungsmaß | - |
| Formaldehydemission | E1 |
| Flächengewicht | 3.000 g/m² |
| Phthalatgehalt | Phthalatfrei |

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Kozentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggresiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.




10|2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU