SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
JK 138 Designlay SK
- Calpestio -

Descrizione del prodotto e applicazione

Striscia di sottofondo in poliuretano pesante con superficie in TNT di vetro e lato inferiore autoadesivo, per l'incollaggio sull'intera superficie di pavimenti di design senza sistema a incastro.

- Buona attenuazione del rumore da calpestio
- Buona resistenza alla pressione
- Compensazione puntuale di dislivelli fino a 1,2 mm
- Lato inferiore autoadesivo





Dati tecnici

Dati generali del prodotto					
Materiale			Poliuretano		
Autorizzazione dell'ispettorato			Z-158.10-147		
Spessore del materiale			1,9 mm		
Larghezza rotolo			1 m		
Lunghezza rotolo			7,5 m		
Peso superficiale			2,0 kg/m² +/- 10%		
Reazione al fuoco			E_{fl} secondo DIN EN 13501-1 (senza rivestimento)		
Proprietà / Property			**Valore / Value Sottofondo**	**Unità / Unit**	**Metodi di prova / Test methods**
Attenuazione del rumore da calpestio / impact sound	IS		fino a 19	dB	DIN EN 16251-1
Resistenza alla pressione / compressive strength	CS		fino a 200	kPa	DIN CEN/TS 16354
Resistenza alla pressione statica / Compressive Creep	CC		≥65	kPa	DIN CEN/TS 16354
Resistenza alla pressione dinamica	DL		≥100.000	cicli	DIN CEN/TS 16354
Sollecitazione di urto	RLB		-	mm	
Compensazione dei dislivelli / punctual conformability	PC		fino a 1,27	mm	DIN CEN/TS 16354
Trasmittanza / Thermal resistance	R		~0,010	m² K/W	DIN CEN/TS 16354 R può essere max 0,15 m² K/W nell'intero sistema
Protezione dall'umidità valore Sd / sd-value	SD		-	m	

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
JK 138 Designlay SK
- Calpestio -

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere conforme al regolamento VOB DIN 18365 “Lavori di rivestimento di pavimenti”, pertanto deve essere piano, stabile, senza fessure, asciutto, pulito, aspirante e resistente alla pressione e alla trazione. Rimuovere eventuali sostanze come vernice, cera, olio, ruggine, tracce di gesso o qualunque prodotto che possa compromettere l’adesività. I massetti in cemento e solfato di calcio devono essere levigati e aspirati. Il contenuto di umidità residua del sottofondo non deve superare i valori limite previsti dalle norme e dai regolamenti specifici del settore. Controllare il sottofondo secondo le norme e i regolamenti vigenti e segnalare eventuali dubbi. Prima della posa di JK 138, aspirare accuratamente il sottofondo e trattare con impregnante o spatola all’occorrenza.

Messa in opera
(1) Attendere almeno 24 ore per portare JK 138 a temperatura ambiente (nel locale in cui è prevista la posa).
(2) Sull’intera larghezza del locale, posare la prima striscia con il lato in TNT rivolto verso l’alto (lato adesivo in basso), a filo con la parete.
(3) Osservare le istruzioni di posa del costruttore del rivestimento del pavimento. Tipo di colla raccomandato: adesivo a letto di colla, ad es. UZIN KE 2000S o Mapei Ultrabond Eco V4SP. Non caricare il sottofondo; ev. posizionare i pannelli di design sotto le ginocchia/i piedi per una migliore distribuzione del carico.

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza
Il prodotto può essere stoccato per circa 1 anno, lontano dai raggi diretti del sole o dagli agenti atmosferici. Il prodotto è innocuo per l'ambiente e dal punto di vista tossicologico. Osservare le istruzioni sulla protezione del lavoro e dell’ambiente, riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati per la posa.
La posa su pavimenti con rivestimento di piastrelle, linoleum o legno presenta delle restrizioni, in quanto potrebbero essere visibili i contorni del rivestimento sottostante.
La resistenza dei rivestimenti alle sedie con rotelle e all’indentazione può variare secondo i sottopavimenti isolanti. Malgrado le ottime proprietà di resistenza alla pressione e ritorno elastico di JK 138, non si può escludere la formazione di impronte visibili o permanenti.

Protezione del lavoro
JK 138 non richiede particolari misure di protezione del lavoro.

Smaltimento
I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU