
Technisches Datenblatt

Quattro20	Straightforward II Interface
Herstellungsart	getuftet 5/64" Schlinge
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Polmaterial	100 % PA SDN
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 420
Polhöhe (mm)	ca. 2,3
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 4.024
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,0
Noppenzahl/m^2	ca. 186.480
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,15
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	14
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 7
Ableitfähig verlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	
Abmessungen (cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	5 m² (= 20 Fliesen)
Rückenausstattung	Graphlex
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,08
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).





Hz:	125	250	500	1000	2000	4000
αs:	0,01	0,00	0,06	0,17	0,32	0,30