Scheda tecnica

# pavimenti in laminato
# **332 NP Manhattan**

## Pavimento in laminato NormalPlank

| **Materiale / struttura** | |
|---|---|
| Struttura di un elemento | Strato superiore: overlay resistente |
| | Strato centrale: anti-rigonfiamento più pannello portante |
| | Strato di controbilanciamento: pellicola resistente all'umidità |
| Superficie | 1 strip, 3 strip |
| Trattamento superficiale | Effetto antico, effetto olio, finitura sincroporo |
| Sistema di giunzione | Sistema di posa DuoConnect+ |
| Possibilità di posa | Posa flottante |

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13329. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate conformemente alla normativa sui pavimenti laminati.

| **Dimensioni del singolo elemento** | |
|---|---|
| **Dimensioni** | **Tolleranze** |
| Spessore: **8 mm** | |
| Lunghezza: **1.292,0 mm** | |
| Larghezza: **193,0 mm** | |
| Differenza di larghezza ammissibile dello strato superiore | ≤ 0,10 mm riferito al valore nominale |
| Tolleranza ammessa per ortogonalità | ≤ 0,20 mm |
| Differenza di lunghezza ammissibile dello strato superiore | ≤ ± 0,30 mm/m riferito al valore nominale |
| Differenza ammissibile dello spessore dell'elemento | ≤ 0,50 mm riferito al valore nominale |
| Differenza di altezza tra elementi uniti | ≤ 0,15 mm |
| Apertura fughe tra elementi uniti | ≤ 0,20 mm |
| Curvatura bordi dello strato superiore | ≤ 0,30 mm/m |
| Planarità dell'elemento | Larghezza concava: ≤ 0,15 % convessa: ≤ 0,20 %<br>lunghezza concava: ≤ 0,50 % convessa: 1,00 % |



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

# pavimenti in laminato

# 332 NP Manhattan

| Caratteristiche del prodotto | |
|---|---|
| Classe di utilizzo | 32 |
| Comportamento all'incendio | $C_{fl}$ s1 |
| Resistente all'acqua 4 h secondo ISO 4760 | Valutazione qualitativa dopo l'asciugatura > 3<br>Valutazione quantitativa dopo l'asciugatura ≤ 0,3 mm<br>Nessun passaggio di acqua |
| Resistenza all'abrasione | AC3 |
| Resistenza all'urto | Sfera piccola ≥ 8 N / sfera grande ≥ 500 mm |
| Resistenza alle macchie | Gruppi 1 e 2: grado 5 / gruppo 3: grado 4 |
| Resistenza allo spostamento di un mobile con piedi di sostegno | Nessun danno visibile al controllo con piede di tipo 0 |
| Compatibilità sedie con ruote | Compatibile (sedia con ruote di tipo W) |
| Resistenza alla luce | Scala Wall ≥ 6 / scala di grigio ≥ 4 |
| Indentazione con carico costante | < 0,05 mm |
| Resistenza al sollevamento | ≥ 1,00 N/mm² |
| Resistenza allo scivolamento | DS |
| Emissione di formaldeide | E1 |
| Rigonfiamento senso spessore | ≤ 18,0 % |
| Resistenza termica | 0,06 (m² x K) / W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda |
| Comport. elettrostatico | - |

| Imballaggio | |
|---|---|
| Contenuto per confezione | 1,994 m² |
| Contenuto per pallet | 111,664 m² |
| Numero di elementi per confezior | 8 pezzi |
| Confezioni per pallet | 56 pezzi |

| Dati generali del prodotto | |
|---|---|
| Dichiarazione di prestazione | PAR1702011-EG084 |

## Certificazioni

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1217 - 33882 - 001

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : DE / 035 / 009

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CLIC it! Duo Connect+

$C_{fl}$-s1



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® INKU